

CER(III)-FLUORID CeF_3

Eigenschaften

Weißes Pulver

Anwendung

- Dotierung für Kohlenstoffelektroden
- Feuerfestkeramik



Chemische Analyse

		99,9 %
<u>Im Material</u>		
GOSE*		typ. 85,0%
F		typ. 23,0 %
Fe ₂ O ₃		< 200 ppm
<u>Im GOSE</u>		
CeO ₂		min. 99,9 %
Summe restliche SE-Oxide		max. 0,1 %

*GOSE = Gesamt Oxid Seltene Erden

Verpackung

- Plastikdosen zu 1, 5 oder 10 kg netto
- Plastik oder Stahlfässer zu 25 bzw. 50 kg netto
- Andere Verpackung auf Anfrage